

KASEIINKRUNT

Kaseiinkrunt on traditsiooniline värvitu liimkrunt kaseiinvärviga värvitavate pindade eelnevaks kruntimiseks. Kruntimine ühtlustab aluspinna imavust, parandab nakkuvust ja tagab väiksema värvikulu.

Kasutuskohad: Sobib krohvitud, kivist, betoonist, kips-, puitkiudplaadist ja papist pindadele.

Värvimistingimused: Krunditav pind peab olema puhas ja vaba tolmust, temp üle +12°C, õhuniiskus alla 60%.

Pinna ettevalmistamine: Eemaldada varem värvitud pinnalt lahine värv. Kriitivad (määrivad) pinnad pesta hoolikalt ja lasta kuivada. Pinnad puhastada mustusest ja tolmust. Läbijooksud jt tundmatud plekid katta "Isoleerkrundiga" ja lasta kuivada.

Krundi valmistamine: Segada kaseiinkrundi pulber ca 1/3 vajalikust lõplikust sooja vee kogusest (vt tabel). Lasta segul seistes paisuda 0,5–1 h, vahepeal segades. Seejärel lisada ülejäänud 2/3 osa sooja vett, segada uuesti läbi, lasta seista kuni 2 h.

Krundi kogus	1 l	5 l	10 l
Lisatava sooja vee kogus	1 l	5 l	10 l

Kruntimine: Krunt kanda pinnale ühtlaselt, seintel suunaga alt üles, kasutades naturaalse karvaga pintslit. Tugevasti imavate pindade puhul (nt savikrohv) tuleks pinnad kruntida kaks korda, see tagab väiksema värvikulu ja ühtlasema lõpptulemuse.

Töökaitse: Krunti valmistades kanda respiraatorit. Vältida lenduvate kuivaineosakeste sissehingamist. Kruntimisel kanda sobivaid kaitsekindaid. Pikaajalisel kokkupuutel võib krunt nahka kuivatada. Lage kruntides kasutada kaitseprille. Vältida krundi silma sattumist. Silma sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Töövahendi puhastamine: Töövahendid pesta sooja vee või seebivee lahusega.

Säilitamine: Kuivainesegu hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas, säilivusaeg 2 aastat. Valmissegatud krunti hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas, säilib selliselt kuni 3 päeva.

Jäätmekäitlus: Ülejääke mitte valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib visata komposti või olmeprügisse. Pakendeid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.

krundi tüüp	pulbrilisel kujul värvitu liimkrunt, veega segatav
läikeaste	poolmatt
maht	1, 5, 10 l
katvus	savikrohv 8 m ² /l, lubikrohv 10 m ² /l, papp, kips 12 m ² /l (1 kiht)
kuivamisaeg	puutekuiv 3h (+18°C), ülevärvitav 12 h
sideaine	kaseiinliim
koostis	kaseiinpulber, sooda
vedeldi	vesi
veekindlus	vees lahustuv, veeauru läbilaskev ehk difuusne
töövahend	pintsel
hooldatavus	pühkimiskindel, puhastatav niiske lapiga, mitte-pestav

Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel aluspindadel läbiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.



Täname, et valisite Eestis toodetud loodusvärvid!

Tootja: OÜ Värvivabrik, Tartu, Pepleri 32

www.maalermeister.ee | +372 517 2613 | info@maalermeister.ee